SEAJET 037 COASTAL

SEAJET 037 COASTAL ist eine Hartantifouling die auf alle Bootstypen aufgetragen werden kann.
Vorteile:
- Passend für alle Schiffe, von der Segelyacht bis zum schnellen Motorboot,
- Gute Leistung in Küsten- und Binnengewässern zu einem günstigen Preis,
- Verwendbar für trockenfallende Liegeplätze.

TECHNISCHES MERKBLATT	
Produkteigenschaft	Spezielle Kunstharz-Antifouling
Einsatzgebiet	Antifouling für Yachten und Motorboote. Verträglich mit fast allen Antifoulings. Prüfen Sie bitte auf unserer Verträglichkeitstabelle, bevor Sie auf bestehende Systeme auftragen.
Untergrund Vorbehandlung	Auf bestehende Antifouling: Hochdruckwäsche (±200 bar) um Bewuchs und Salz zu entfernen. Bestehende Antifouling entfernen, wenn in schlechtem Zustand, bei gutem Zustand folgen Sie der Anleitung auf unserer Verträglichkeitstabelle. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und frei von Salz, Fett oder Öl ist. Wenn nötig entfetten Sie mit SEAJET BOATWASH. Tragen Sie 2 Anstriche auf und einen zusätzlichen an stark belasteten Kanten, an der Wasserlinie und am Ruder. Antifoulings sollen nur naß geschliffen werden oder chemisch entfernt werden. Niemals abbrennen oder trocken schleifen. GFK/Stahl: Erst die Primer SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER oder SEAJET 117 auftragen. Holz: Erst die Primer SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER auftragen. Aluminium: VERWENDEN SIE SEAJET 037 NICHT auf Aluminium Oberflächen. Vor Gebrauch gut verrühren.

Technische Daten	Farbton:	Rot, Marine-Blau, Schwarz
	Flammpunkt:	39°C
	Volumefestkörper %:	54
	VOC (geliefert):	455 g/l.
Anwendungs hinweise	Verdünner:	SEAJET THINNER A
	Verarbeitung:	Pinsel, Rolle* (Spray, nur professioneller Gebrauch)
	Mindestemperatur:	0 °C
	Max. Luftfeuchtigkeit:	85% R.H.(Dew point + minimum 3°C)
Zum spritzen	Düsentyp:	Graco 619, 721
	Ausgangsdruck:	11.7 - 14.7 MPa
	Viskosität:	>200 sec.(Ford Cup No.4)
	Verdünner:	0 - 5% (nach Volumen)
Filmschichtstärke und Ergiebigkeit:		Min.
	Filmschichtstärke, nass:	93 µm
	Filmschichtstärke, trocken:	50 µm
	Ergiebigkeit: (Theoretisch)	10,8 m²/l
Empfohlene Grundbeschichtung	SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER. Wenn Sie direkt auf SEAJET 117, tragen Sie die Beschichtung innerhalb von 48 Stunden auf.	
Empfohlene Folgebeschichtung	--	
Verpackung	1-Dose Gebinde	
Notes	*Filmschichtdicke und Ergiebigkeit sind abhängig von der Verarbeitungsmethode. Wenn Sie mit Pinsel auftragen, können mehr Schichten nötig sein, um die angegebene Filmschichtdicke zu erreichen.	

Materialeigenschaften

Temperatur	Trockenzeiten (bei DFT 50 μ)	Überarbeitungsintervalle (bei DFT 50 μ)	Verarbeitungszeit	Wasserbelastbar	Anmerkungen
-5 °C	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-
5 °C	Staubtrocken:45 min Trocken:6 Std.	Minimum: 15 Std. Max.mit sich selbst: Keine	-	16 Std.	-
10 °C	Staubtrocken:30 min Trocken:4,5 Std.	Minimum: 9 Std. Max.mit sich selbst: Keine	-	10 Std.	-
20 °C	Staubtrocken:20 min Trocken:3 Std.	Minimum: 5 Std. Max.mit sich selbst: Keine	-	6 Std.	-
30 °C	Staubtrocken:15 min Trocken:2 Std.	Minimum: 4 Std. Max.mit sich selbst: Keine	-	5 Std.	-

Trockenzeiten und Überarbeitungsintervalle erhöhen sich mit der Erhöhung der Filmschichtstärke. Vor der Überarbeitung überprüfen Sie bitte ob der Film durchgetrocknet ist.

Gesundheits- und Sicherheitshinweise: Wenn Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltinformationen gewünscht werden, kann ein Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt von Chugoku Paints B.V. angefordert werden.

Spezielle Schutzhinweise und zusätzliche Informationen können dem Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt entnommen werden, welches auf Anfrage verfügbar ist. Bei der Verarbeitung dieser Farbe sind folgende minimale Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

a. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde.
b. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation.
c. Vermeiden Sie Hautkontakt und Inhalation von Spraystaub.
d. Wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife ab. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
e. Da das Produkt entflammbare Materialien enthält, halten Sie es bitte von Funken und offenen Flammen fern. Rauchen sollte im Arbeitsbereich verboten sein.

Erklärungen

Abweichungen:	Die Dateninformationen, die in diesem Merkblatt gegeben werden, sind vorbehaltlich der normalen Produktionsabweichungen.
Ergiebigkeit:	Die Ergiebigkeit kann auf Grund der Verarbeitungsbedingungen, der Dichte des Materials, den Wetterbedingungen etc, variieren.
Volumenfestkörper:	Der Volumenfestkörpergehalt, der auf diesem Merkblatt angegeben wird, ist der Prozentsatz des Trockenfilms den man von einer vorgegebenen Naßfilmstärkerhält, die unter bestimmten Bedingungen aufgetragen und nach der Chugoku Standard Methode - entsprechend ASTM D2697 - gemessen wurde.
Überarbeitungs intervalle:	Die angegebenen Intervalle setzen konsequente Vorbereitung und eingehende Verarbeitungspraxis voraus.
Trocken:	Hiermit ist die Zeit gemeint nachdem das Produkt ohne Beschädigungen begehbar ist. Es bedarf jedoch einer längeren Zeit, bis das Produkt völlig mechanisch belastbar ist.
V.O.C.:	Theoretische Menge an flüchtigen Bestandteilen in g/l.

Haftung

Daten, Spezifikationen, Anweisungen und Empfehlungen, die in diesem Datenblatt gegeben werden repräsentieren Testergebnisse oder Erfahrungen, die unter bestimmten, kontrollierten Umständen gemacht wurden. Ihre Exaktheit und Vollständigkeit unter den jeweiligen Verarbeitungsbedingungen wird nicht garantiert und muß vom Anwender überprüft werden. Alle Rechtsverhältnisse der Chugoku Paints B.V. werden durch die allgmeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. geregelt, die in neuester Fassung beim Amtsgericht in Rotterdam hinterlegt sind und auf Anfragen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Chugoku Paints B.V. lehnt ausdrücklich die Anwendbar-keit jeglicher anderer Allgemeiner Bedingungen ab, die ihre Geschäftspartner verwenden mögen. Ausschließlicher Gerichtsort: Zuständiges Gericht in Rotterdam. Die Inspektoren werden das bestmögliche in ihrer Macht stehende tun, um während der Verarbeitung der von Chugoku gelieferten Produkte behilflich zu sein, indem sie hinsichtlich der Verarbeitung mit Rat zur Seite stehen. Der Inspektor verpflichtet sich, das Projekt gewissenhaft durchzuführen, aber Chugoku und/oder der Inspektor werden keinerlei Verantwortung dafür übernehmen, direkt oder indirekt, wenn das Projekt nicht die erwarteten Ergebnisse zeigt. Der Käufer bleibt unter allen Umständen verantwortlich für die Ausführung des Projektes. Jeglicher Rat und/oder Hilfe, die seitens des Inspektors gegeben werden, verstehen sich vorbehaltlich der (gesamten) Verantwortlichkeit des Käufers und darüber hinaus vorbehaltlich der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. Auch dann, wenn Beschädigungen oder Verspätungen durch Fehler oder Fahrlässigkeit von Seiten Chugokus und/oder des Inspektors verursacht wurden, führt dies nicht zu irgendeiner Haftung, weder durch Chugoku, noch durch den Inspektor. Haftung ist für beide, Chugoku und den Inspektor, für sämtliche erfolgende Schäden ausdrücklich ausgeschlossen.

Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der japanischen TDS abweichen.